

Art. SPUN

Descrizione tecnica

Filato cucirino 100% poliestere cotoniero ottenuto da fibre tagliate filate ad anello (ring spinning), successivamente binate e ritorte per garantire regolarità, resistenza e stabilità dimensionale. La tecnologia spun in poliestere nasce come evoluzione del filato cotoniero tradizionale, offrendo maggiore uniformità, solidità del colore e resistenza all'abrasione rispetto alle fibre naturali.

Settori di applicazione

Abbigliamento leggero e medio, camiceria, maglieria, confezione moda, biancheria casa, cuciture generiche su tessuti naturali e sintetici.

Caratteristiche tecniche per titolo

Titolo	Carico rottura (cN)	Allungamento %	Ago consigliato Nm
Ne 60/2 (et.180)	Indicativo 800-1500	12-18%	70-100
Ne 50/2 (et.150)	Indicativo 800-1500	12-18%	70-100
Ne 42/2 (et.120)	Indicativo 800-1500	12-18%	70-100
Ne 30/2 (et.75)	Indicativo 800-1500	12-18%	70-100
Ne 30/3 (et.50)	Indicativo 800-1500	12-18%	70-100
Ne 20/3 (et.30)	Indicativo 800-1500	12-18%	70-100
Ne 16/3 (et.25)	Indicativo 800-1500	12-18%	70-100